



FICHA TÉCNICA

FB 6037 02

Laca PU Brilhante Branca

Características:

Desenvolvida para processos de pintura laqueada com alta cobertura e resistência ao amarelecimento, fácil de aplicar e proporciona toque sedoso. Indicado para móveis em geral de uso interno.

Cores e Acabamento:

Branca – Brilhante

Prazo de Armazenagem:

2 anos a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendações:

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

Preparação da madeira:

1ª Primeira Pintura: observar se é necessário aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira. Utilize a massa (YL 1424–cores) com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa, em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento. Aplicar Primer PU FL 6261 02. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo (ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Remolack DD 491. Promova um lixamento adequado.

Repintura: promover lixamento ou remover totalmente o acabamento com Remolack DD491 e proceder com a pintura nova. Em caso de pinturas que apresentem buracos ou rachadura proceder como primeira pintura.



FICHA TÉCNICA

Preparação do Produto:

Misture 1 parte da Laca FB 6037 02 com 1 parte do Catalisador FC 7040 e dilua com DF 4068. O produto deve ser aplicado no máximo até 6 horas depois de feita a mistura.

Este produto não secará se não for catalisado e se catalisado em excesso pode apresentar problemas no acabamento.

Aplicação:

Pistola: Aplicar de 1 a 3 demãos com lixamento entre demãos utilizando lixas 280 ou 320 entre demãos e 360 ou 400 antes da última demão.

OBS. Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40°. C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%

Tempo de Secagem:

Entre as demãos: 1 hora

Completa: 72 horas

Rendimento:

4 a 6 m² por litro/demão

Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira. Considerar nas aplicações à pistola maior perda do produto, devido dispersão do produto durante a aplicação.

Conservação e limpeza:

Para garantir a durabilidade do produto, aguardar 2 semanas para a limpeza da superfície pintada. Limpar com um pano levemente umedecido com água. Para limpeza dos utensílios de pintura utilizar nosso DF 4068.

Composição básica:

Solicite em nossa central de relacionamento 0800 702 6666 a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)