



FICHA TÉCNICA

FL 6260 02

Primer PU Universal

Características:

Primer PU, desenvolvido para preparar superfícies de madeira para receber acabamentos laqueados foscos, microtexturas ou Texturizados. Por possuir alto teor de sólidos oferece ótima cobertura dos poros, fácil de aplicar com secagem rápida. Indicado para móveis em geral de uso interno.

Cor:

Branco

Prazo de Armazenagem:

2 anos a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendações:

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

Preparação da madeira:

1ª Primeira Pintura: observar se é necessário aplicar massa em buracos ou rachadura. Utilize a massa (YL 1424–cores) com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo também utilizar uma 280 para deixar a superfície mais lisa, em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo (ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Remolack DD 491. Promova um lixamento adequado.

Repintura: promover lixamento ou remover totalmente o acabamento com Remolack DD 491 e proceder com a pintura nova. Em caso de pinturas que apresentem buracos ou rachadura proceder como primeira pintura.

Preparação do Produto:



FICHA TÉCNICA

Misture 4 partes do Fundo FL 6260 02 com 1 parte do catalisador FC 7041; se necessário diluir com DF 4068. Após feita a mistura, o produto deve ser aplicado dentro de, no máximo, 6 horas. Caso haja demora na utilização do produto, misturar bem antes de usar.

Este produto não secará se não for catalisado e pode apresentar problemas no acabamento caso tenha sido catalisado em excesso.

Aplicação:

Pistola: Aplicar de 1 a 4 demãos com lixamento entre demãos.

OBS. Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40°. C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%

Tempo de Secagem:

Entre as demãos sem lixamento: 40 minutos

Entre as demãos com lixamento: 3 horas

Completa: 24 horas

Rendimento:

4 a 6 m² por litro/demão

Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira. Considerar nas aplicações à pistola maior perda do produto, devido dispersão do produto durante a aplicação.

Conservação e limpeza:

Para garantir a durabilidade do produto, aguardar 2 semanas para a limpeza da superfície pintada. Limpar com um pano levemente umedecido com água. Para limpeza dos utensílios de pintura utilizar DF 4068

Composição básica:

Solicite em nossa central de relacionamento 0800 702 6666 a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)